

## Авторемонтная 2К акриловая эмаль Протект 2К Acrylic Coat

Предназначается для профессионального ремонта и окраски кузовов легковых автомобилей, автобусов и другой транспортной техники.

Авторемонтная 2К акриловая эмаль «Протект» представляет собой двухкомпонентный материал на основе композиции связующих акриловой смолы и отвердителя. Отличительными свойствами данной эмали являются:

- высокая эластичность готового покрытия;
- хорошая механическая прочность и атмосферостойкость
- высокий глянец;
- стойкость к воде и бензину

### Применение.

Для полной и частичной окраски автомобиля и других транспортных средств, а также поверхностей из алюминия, пластика и АБС-пластика



#### Подготовка поверхности

Обезжирить поверхность Разбавителем \_\_\_\_, загрунтовать. При нанесении на старое покрытие оно должно быть отшлифовано и промыто растворителем.

#### Условия нанесения

Оптимальная температура +20°C, минимальная температура +15°C, относительная влажность воздуха не более 75%.



#### Смешивание и разбавление

Эмаль: отвердитель: разбавитель – 100: 25: 15-25 (по массе)



#### Вязкость при нанесении

15-18 сек (+20°C, ВЗ-4)



#### Оборудование для нанесения

Краскораспылитель с диаметром сопла 1,2-1,5 мм, давление воздуха 3,0-5,0 атм. При покраске небольших участков эмаль можно наносить кистью без добавления разбавителя.



#### Число слоев

2 слоя при полной окраске или по старому покрытию в один слой.



#### Выдержка

5-10 минут между слоями при +20°C, 10 минут перед сушкой.

#### Толщина покрытия

38-45 мкм/2 слоя.



#### Сушка

При температуре +80°C – 30 минут, при +20°C – 24 часа.

#### Расход материала

70-100 г/м<sup>2</sup> на однослойное покрытие

**Жизнеспособность готовой смеси эмали с отвердителем 6 – 8 часов**

#### Гарантийный срок хранения

Не менее 24 мес. при соблюдении условий хранения

Ассортимент «Протект» включает в себя более 100 расцветок. По заявке потребителя есть возможность воспроизводства любого цвета ,в том числе по цветовому каталогу RAL